

Lijmmortel

Definitie :

Lijmmortel voor het lijmen van IsoHemp hennep blokken, voor binnen en buiten gebruik.

Samenstelling:

Gips	20 %
Kalk	22 %
Zand	58 %

Vorbereiding

Zorg ervoor dat de hennep blokken schoon zijn.

Uitvoering

- Enkel met de hand mengen;
- Mix met water (7-8L / 25 kg zak);
- De hennep blokken zijn met een 3 mm dikte lijm mortel gevoegd;
- De lijm mortel mag direct gebruikt worden;
- Uitvoering: 90 minuten.

Behoud:

In de originele zak, droge en veilige omgeving.

Verpakking:

25 kg zak

Voorzorgsmaatregelen:

Tijdens de uitvoering moet de omgevingstemperatuur tussen 5 en 30°C zijn.
Geen regen of vorst

IsoHemp S.A.

Rue Grand Champ, 18
Z.I. de Noville-Les-Bois
5380 Fernelmont

Tel : 081/39.00.13
Fax : 081/39.00.14
Mail : info@iso hemp.com

www.iso hemp.be