

gräfix® 608

Scheibenputz spezial (Korn an Korn mit Kratzputzstruktur)

gräfix 608: Widerstandsfähiger, mineralischer Trockenmörtel der Mörtelgruppe CS II, der aufgrund seiner Zusammensetzung aus Kalk, Zement und sorgfältig dosierten Jura-körnungen, sowie lichteichten Farbpigmenten vorzüglich zur Gestaltung von gut strukturierten Außenwänden geeignet ist. Er eignet sich speziell für den Vollwärmeschutz, ist besonders leicht zu verarbeiten und liefert bei hoher Ergiebigkeit form-schöne Oberflächen mit Kratzputzcharakter.

Eigenschaften: Der Scheibenputz bietet guten Wetterschutz und lange Lebensdauer, seine wasserabweisende Einstellung schützt vor Schlagregen, ohne die Wasserdampfdiffusion von innen nach außen zu behindern.
gräfix-Scheibenputz ist in vielen Farben nach Farbtonkarte und mehreren Körnungen lieferbar.

Verarbeitung: *Bitte beachten Sie die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien für Edelputze. Der Untergrund muss staub- und schmutzfrei sein, er sollte mit **Rabolin 160** Putzgrund vorbehandelt werden.*
Der Trockenmörtel wird in einem Mischer bzw. mit dem Quirl mit ca. 6,5 - 7 Liter Wasser pro Sack angerührt und nach einer Reifezeit von 10 Minuten nochmals gut durchgerührt. Man trägt den Putz mit einer rostfreien Stahltraufel auf Kornstärke auf und kann ihn mit einem Reibebrett oder einer Traufel aus Kunststoff abschei-ben. Der Putz muss in einem Arbeitsgang ohne Unterbrechung angetragen werden, um Ansätze und Farbunterschiede zu vermeiden. Um ein gleichmäßiges Kornbild zu erhalten, muss der Mörtel vor dem Antrag immer gut durchgerührt werden.
Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.
Verarbeitungszeit: 1 Stunden
Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

Lieferung: - in feuchtigkeitsgeschützten 25-kg-Papiersäcken; bei Palettenbezug auch mit Folienüberzug

Technische Daten:

Druckfestigkeit:	CS II		
Körnungen:	2 mm	3 mm	
Ergiebigkeit:	8,3 m ²	6,3 m ²	je 25-kg-Sack

Der Verbrauch und die Ergiebigkeit sind nur Richtwerte und sind stark abhängig von der Struktur und der Beschaffenheit des Untergrundes.

Rohstoffe und Fertigprodukt unterliegen im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend strengen Kontrollen

WOLFGANG ENDRESS
GmbH & Co.KG
Kalk- und Schotterwerk
D 91322 Gräfenberg

Telefon: +49 9192 9955-0
Telefax: +49 9192 9955-55
E-Mail: info@graefix.de
www.graefix.de

Technisches Merkblatt 608
Stand: Mai 2021